



技术参数

QSi Primer #3

产品性能描述

QSi Primer#3 是广泛适用于很多的有机硅弹性体的底涂粘接，它是单组分溶剂型底涂，它可以是透明的也可以着色为便于目视检查。

主要特性

- 适合于缩合和加成型固化材料
- 可选择透明或蓝色两种
- 单组分易使用

典型特性

固化前性能

颜色	透明/蓝色
比重	0.82
固体物含量， %	10
溶剂	无机物溶剂或酒精等
闪点	40°C (104F) (D.O.T.易燃)
干燥时间	30 分钟

表面处理

所有需底涂的表面应无污染物，此外用溶剂来清洗表面去除有害杂质，使基板适合底涂使用，同时表面还应该干透后再使用底涂#3。

操作程序

底涂的使用可由刷、擦、喷涂或浸涂，涂层的厚度建议为 0.5mil，建议固化条件底涂#3 为 30 分钟，应满足在室温和最低限度为 40%的相对湿度的情况下，底涂#3 可使用的时间为 24 小时，涂层无污染物时可存放较长时间。

储存和有效期

QSi Primer#3 应该存放在 25°C (77°F)下未开封的原包装内。如果可以一直存放在此种环境中，产品有效期为 12 个月。